

# Holdbar Pool Grundierung, Poolbeschichtung und Pool Top Beschichtung

## **Anleitung**

**Wichtig:** In der Regel muss eine neu Beton-Pool mindestens 6 Wochen alt sein, bevor eine Beschichtung oder Farbe darauf aufgebracht werden kann. Innerhalb dieser 6 Wochen hat das beton einen alkalischen Charakter (hoher PH-Wert), der die Beschichtung oder Farbe beschädigen und zum Ablösen bringen kann.

Holdbar Pool Grundierung ist beständig gegen diesen hohen PH-Wert und kann bereits nach 2 Wochen (einzigartig!) auf einen neuen Beton-Pool aufgebracht werden.

## **Polyester-Schwimmbädern**

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie vorhandene / gebrauchte Böden mit [Ruwol Surface Cleaner](#).
- Schleifen und Abstauben der Oberfläche.
- Tragen Sie 1 Schicht [Holdbar Pool Grundierung](#) auf.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht [Holdbar Poolbeschichtung](#) auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden wieder 1 Schicht Holdbar Poolbeschichtung auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht [Holdbar Pool Top Beschichtung](#) auftragen.

## **Beton-Pools**

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie vorhandene / gebrauchte Böden mit Ruwol Surface Cleaner.
- Tragen Sie 1 Schicht Holdbar Pool Grundierung auf.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar Poolbeschichtung auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden wieder 1 Schicht Holdbar Poolbeschichtung auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar Pool Top Beschichtung auftragen.

## **Farbe oder Coating**

- Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigen Sie vorhandene / gebrauchte Böden mit Ruwol Surface Cleaner.
- Schleifen und Abstauben der Oberfläche.
- Tragen Sie 1 Schicht Holdbar Poolbeschichtung auf.
- Nach 4 bis 48 Stunden wieder 1 Schicht Holdbar Poolbeschichtung auftragen.
- Nach 4 bis 48 Stunden 1 Schicht Holdbar Pool Top Beschichtung auftragen.

## **Anwendung**

Zuerst die Kanten mit einer Rundbürste und dann die Oberfläche mit einer Rolle behandeln.

## **Mischen der A- und B-Komponenten**



Holdbar Pool Grundierung, Poolbeschichtung und Pool Top Beschichtung 2-Komponenten-Produkte. Das bedeutet, dass Sie eine A- und eine B-Komponente haben, die miteinander vermischt werden müssen. Nachdem diese beiden Komponenten gemischt wurden, haben Sie eine gewisse Zeit, um den Inhalt der Dose aufzutragen, dies wird als Topfzeit bezeichnet. Nach dieser Topfzeit darf die Beschichtung nicht mehr verarbeitet werden. Wenn Sie mehrere Ebenen anwenden müssen, ist es am besten, mehrere Pakete mit einem Inhalt für jeweils eine Ebene zu bestellen. (\*siehe Berechnungsbeispiel unten).

### **Mischen von Pool Grundierung**

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie z.B. mit einem Rührspachtel oder, bei größeren Packungen, mit einem Farbmischer an einer Bohrmaschine. Achten Sie darauf, dass auch die Kanten berücksichtigt werden. Der Grundierung kann nun aufgetragen werden.

### **Mischen von Holdbar Poolbeschichtung und Pool Top Beschichtung**

Geben Sie die B-Komponente (den Härter) in die A-Komponente und mischen Sie sie 1 Minute lang mechanisch, z.B. mit einem Farbmischer auf einem Bohrer. Achten Sie darauf, dass auch die Kanten berücksichtigt werden. Die Mischung 5 Minuten stehen lassen und gut umrühren. Die Beschichtung kann nun aufgebracht werden.

\* Berechnungsbeispiel: Du hast eine Fläche von 100 m<sup>2</sup>. Sie tragen 2 Schichten auf. Der Verbrauch pro m<sup>2</sup> beträgt 120 Gramm. Für jede Schicht benötigen Sie folgendes: 100 m<sup>2</sup> x 0,12 Kg = 12 Kg. In diesem Fall bestellen Sie 2 x 10 Kg + 2 x 2,5 Kg für 2 Schichten.

Topfzeit Holdbar Pool Grundierung: 60 Minuten

Topfzeit Holdbar Poolbeschichtung: 4 Stunden

Topfzeit Holdbar Pool Top Beschichtung: 4 Stunden